

## POLY ALUMINIUM CHLORIDE

#	Test Item	Specification	Result
1	Aluminium Oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	≥ 31%	31.1 %
2	Basicity %	60 ~ 90	81
3	PH ( 1% Aqueous Solution )	3.5 ~ 5.0	4.0
4	Water Insoluble Matter	≤ 1.5 %	1.2 %
5	Fe	≤ 5.0 %	3.2 %
6	As	≤ 0.0015 %	0.0015 %
7	Pb	≤ 0.005 %	0.005 %
8	Cd	–	–
9	Hg	–	–
10	Cr <sub>+6</sub>	–	–

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان خدای، روبروی سازمان مدیریت اکتشاف، پلاک 10، طبقه اول، واحد یکم جنوبی

Address: First Fl., No. 10, Khodami St., Sheikh Bahaie Square, Tehran, Iran

Tel: +98 21 8601 7283-7285 , +98 71 3625 7570 - 1

Fax: +98 71 3625 5396

Website: [www.elsapaco.com](http://www.elsapaco.com)

Email: [info@elsapaco.com](mailto:info@elsapaco.com)