

BUTYL ACRYLATE MONOMER

Test Item	Unit	Min	Max	Test Method
Acidity (as Acrylic Acid)	% (m/m)	-	0.009	ASTM D1613
Appearance	-	Pass	-	DOWN 101967 – E11D (Dow)
Butyl Acrylate	% (m/m)	99.5	100	DOWN 102538 – E168 (Dow)
Pt-Co Color	-	-	10	ASTM D5386
Water Content by Volumetric KF	% (m/m)	-	0.05	ASTM E203
MEHQ Content	Mg/kg	40	60	ASTM D3125

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان خدای، روبروی سازمان مدیریت اکتشاف، پلاک 10، طبقه اول، واحد یکم جنوبی

Address: First Fl., No. 10, Khodami St., Sheikh Bahaie Square, Tehran, Iran

Tel: +98 21 8601 7283-7285 , +98 71 3625 7570 - 1

Fax: +98 71 3625 5396

Website: www.elsapaco.com

Email: info@elsapaco.com